WYSOKOELASTYCZNY KLEJ ŻELOWY DO PŁYTEK
ceramicznych, gresowych i okładzin z naturalnego kamienia

- zwiększona przyczepność
- o wydłużonym czasie otwartym
- o zmniejszonym spływie
- wysokoelastyczny
- do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych I gresowych
- do płytek wielkoformatowych
- na balkony, tarasy, elewacje, ogrzewanie podłogowe, na stare płytki
- wodoodporny I mrozoodporny
- możliwość stosowania dowolnej konsystencji kleju

waga netto	sztuk na palecie	zużycie*
25 kg	54	Średnio przyjmuje się 1,5 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy sklejenia

Dane techniczne

Proporcje mieszanki

0,24-0,30 l wody na 1 kg zaprawy
6,00-7,50 l wody na 25 kg zaprawy

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

od +5°C do +25°C

Minimalna grubość jednej warstwy

2 mm

Maksymalna grubość jednej warstwy

15 mm

zastosowanie:

FASAKOL F13 jest klejem na bazie cementu i specjalnie modyfikowanych minerałów (w tym reaktywnych krzemionek) do przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych i gresowych, płytek cementowych i lastrykowych oraz elementów okładzinowych z nienasiąkliwego kamienia naturalnego, wewnątrz i na zewnątrz. Klej FASAKOL F13 moze byc stosowany na wszelkich suchych, równych i nośnych podłożach mineralnych, a także na płytach gipsowo-kartonowych. Zalecany jest szczególnie na posadzki, balkony, tarasy ze wzgledu na możliwosc stosowania rzadszej (rozlewnej) konsystencji kleju - gwarancja pełnego wypełnienia przestrzeni pod płytkami oraz łatwość ich poziomowania.

przygotowanie zaprawy:

Klej przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej nadaje sie do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowany klej nalezy wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin.

sposób użycia:

Klej należy nanieść na przygotowane podłoże gładka paca stalowa, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować. Następnie nalezy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ja do podłoża. Ilość kleju i konsystencja powinna byc tak dobrana, aby powierzchnia styku z klejem wynosiła min. 2/3 powierzchni płytki. W przypadku okładzin podłogowych powierzchnia sklejenia powinna byc całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć minimum po 24 godzinach. Narzędzia czyścić woda bezpośrednio po użyciu. Uwaga: brak spływu można uzyskać stosując minimalną ilość wody zarobowej.

zużycie:

Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m^2 na kazdy 1 mm grubości warstwy sklejenia.

przechowywanie:

Klej nalezy przewozić i przechowywać w szczelnych workach, w suchych warunkach. Okres przechowywania wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

*Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.