



GŁADŹ GOTOWA DO UŻYCIA

FASAKOL S4 jest gotową, akrylową masą szpachlową przeznaczoną do robót wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Dzięki swoim właściwościom nadaje się idealnie do szpachlowania ostatecznego na sezonowanych wyprawach tynkarskich cementowo-wapiennych, wapiennych lub gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, powierzchniach betonowych pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Może być również stosowana do uzupełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

- o wydłużonym czasie otwartym paroprzepuszczalna
- do nakładania ręcznego i hydrodynamicznego do nakładania wałkiem
- do wygładzania ścian i sufitów
- łatwa w aplikacji i obróbce
- wzmocniona włóknem
- tiksotropowa

waga netto	sztuk na palecie	zużycie*
4,5 kg	144	ok. 1 kg/m ² przy grubości 1 mm
17 kg	44	

Dane techniczne

Gęstość objętościowa

ok. 1,75 g/cm³

Grubość warstwy

1-3 mm

Czas schnięcia jednej warstwy - podłoże niezagruntowane

8 h

Czas schnięcia jednej warstwy - podłoże zagruntowane

12 h

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

od +5°C do +25°C

przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność gładzi. Zbyt chłonne powierzchnie należy zagruntować stosując preparat KABEX Grunt Uniwersalny. W celu wzmocnienia słabszych, zwierzalych powierzchni należy zastosować grunt drobnocząsteczkowy KABEX Nano Grunt.

przygotowanie masy:

Przed przystąpieniem do nakładania masy szpachlowej FASAKOL S4 zawartość opakowania należy wymieszać mechanicznie za pomocą mieszadła lub ręcznie za pomocą kielni w celu wyrównania konsystencji. W razie potrzeby dopuszczalne jest dodanie niewielkiej ilości wody.

sposób użycia:

FASAKOL S4 należy nakładać równomiernie na podłoże mechanicznie przy pomocy agregatu lub ręcznie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej przy zachowaniu grubości warstwy od 1-3 mm. Drugą warstwę możemy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po wyschnięciu drugiej warstwy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Niewykorzystana masa szpachlowa, szczelnie zamknięta, pozostaje gotowa do użytku przez dłuższy czas. Po pracy użyte narzędzia należy umyć w ciepłej wodzie.

zużycie:

Średnie zużycie wynosi około 1,0 kg/m² przy grubości 1 mm.

przechowywanie:

Masę szpachlową FASAKOL S4 należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Data ważności podana na opakowaniu.



* Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.